

## Træbeskyttelse m/vandafvisende effekt

## Teknisk datablad

### Anvendelsesområder

Indendørs og udendørs træoverflader. Egnede træsorter: Fyr, hjerte fyr, teak, Sibirisk lærk, savet lærk, hårdtræ, granpanel, ceder, termobehandlet og trykimprægneret træ.

Træbeskyttelse giver en vandafvisende overflade.

Det er vigtigt at træet er behandlet med Træbehandling m/sølvpatinering inden behandling med træbeskyttelse.

De 2 behandlinger, forlænger træets levetid og giver en ren og sølvgrå overflade.

### Generel vejledning

#### **Sikkerhed/værnemidler**

Anvend sikkerhedsbriller og handsker af nitril/gummi

Se MSDS, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler).

#### **Forberedelse**

Vi anbefaler at træoverfladen renses grundigt med Bollerup Jensens terrasserens, derefter med Træbehandling, inden der behandles med Træbeskyttelse.

Overfladen skal være ren og tør, fri for olie, fedt og andet som forhindrer træbehandling i at trænge ind i træet.

Det er vigtigt, at træet ikke tidligere er behandlet med produkter, der lukker overfladen. Det kan testes ved at påføre træet lidt vand. Hvis vandet ikke trænger ned i træet, har træet fået en overfladebehandling.

#### **Dosering**

Klar til brug. Omrystes før brug.

#### **Udstyr**

Pensel eller malerrulle.

Alt brugt udstyr rengøres straks med varmt vand efter brug.

#### **Arbejdsmetode**

Behandlingen bør foretages ved temperatur på 10-25°C og ikke i direkte sol.

Produktet fordeles jævnt med pensel på det område der ønskes behandlet. Vær opmærksom på, at behandling med malerrulle kan sprøjte på uønskede områder.

Træbehandling skal minimum tørre i 24 timer, før der behandles med Træbeskyttelse.

Vi anbefaler at gentage behandlingen med Træbeskyttelse, hvis træet har mistet den vandafvisende effekt.

Behandlingen gentages som min. hvert år.

**BEMÆRK:** Produktet reagerer med metal, glas og beton. Hvis der kommer væske på metal/glas, vaskes der straks med vand, helst varmt vand.

Det behandlede område kan benyttes efter 3-4 timer og hærder op efter 1-2 dage ved min. 15°C. Hærder ikke ved temperaturer under 5°C. I tørreperioden bør det behandlede område ikke udsættes for fugt og regn.

### Opbevaring/bortskaffelse

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 15-60°C.

Bør opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.

Det anbefales at større mængde produkt og skyllet emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning. Mindre spild, bortskaffes via dagrenovationen.

### Produktdata:

#### **TRIN 2:**

<b>Form</b>	Flydende
<b>Farve</b>	Mælkehvid
<b>pH-værdi</b>	ca.7
<b>vægtfylde</b>	1,0 g/ml
<b>Rækkeevne</b>	ca. 8 m <sup>2</sup> pr. liter
<b>Dosering</b>	Ufortyndet
<b>Tørretid</b>	3-4 timer
<b>Hærdetid</b>	1-2 dage
<b>Holdbarhed</b>	2 år, efter åbning ca. 1 år

### Klassificering: ingen

Flere oplysninger findes på  
[www.bollerupjensen.dk](http://www.bollerupjensen.dk)